

FERROCOTE® 6950 HF

PROTETIVO ANTICORROSIVO PARA PINTURA AUTOMOTIVA

FERROCOTE® 6950 HF é um produto ceroso dissolvido em solventes específicos com alto ponto de fulgor, sendo mais seguro aos usuários se comparado aos solventes convencionais.

Aplicações

FERROCOTE® 6950 HF foi formulado visando garantir longo período de proteção anticorrosiva para pintura automotiva, tanto em ambientes internos como externos.

FERROCOTE® 6950 HF quando aplicado sobre a superfície metálica pintada, deixa um filme ceroso, secativo ao toque, que é removível com desengraxantes industriais.

Recomendações de Uso

FERROCOTE® 6950 HF deve ser aplicado por spray, após a homogeneização com agitação à temperatura de mais ou menos 30°C. Recomenda-se que a superfície a ser protegida esteja isenta de água ou poeira.

Para mais informações sobre utilização deste produto recomendamos consultar a Assistência Técnica da Quaker Houghton™.

Embalagens

A Quaker Houghton™ fornece este produto em embalagens de 20, 200 e 1.000 L.

Para verificar a disponibilidade do produto, contate um representante.

Benefícios

- Alto ponto de fulgor reduzindo riscos de incêndio
- Boa secatividade e uniformidade na película depositada
- Odor discreto

Saúde, Segurança e Manuseio

Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para mais informações sobre armazenamento, manuseio seguro e disposição final. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso e disposição final do produto estão além do nosso controle - não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer ineficácia do produto ou qualquer lesão ou dano, decorrente ou relacionados a estas condições.

Propriedades

PROPRIEDADES	VALOR TÍPICO	UNIDADE
Aspecto	Tixotrópico	-
Cor	Branco a amarelado	-
Densidade a 20/4°C	0,810	g/cm ³
Ponto de Fulgor, VAC	>80	°C
Teor de não voláteis	14,0	%
Resistência Salt Spray	>240	horas
Câmara Úmida	10 min	ciclos

Todos os cuidados necessários foram tomados para garantir que este documento seja preciso no momento de sua publicação. Tais informações podem ser afetadas por alterações posteriores à sua emissão. Esta Ficha Técnica deve ser utilizada apenas para este produto. Antes da utilização, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para obter informações sobre os perigos e parâmetros de uso do produto. Toda a responsabilidade e todas as garantias expressas ou implícitas são, por meio deste, excluídas, tanto para os resultados de desempenho do produto, quanto para a precisão destes dados, incluindo qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para qualquer finalidade. 086104

