

Anderol® 2150 HTCL

Lubrificantes industriais Anderol® para correntes

Descrição

Lubrificante Sintético para Correntes de Alta Temperatura

Anderol® 2150 HTCL é um lubrificante para correntes, base éster sintético, projetado para fornecer lubrificação de longo prazo, mesmo sob condições severas de trabalho pesado e condições ambientais extremas.

Anderol® 2150 HTCL evita desgaste e ruído nos pinos de fixação:

- Filme lubrificante auto reparador
- Remoção de calor gerado por atrito
- Lavagem de detritos
- Excelente proteção contra a corrosão

Anderol® 2000 HTCL está disponível nos graus ISO VG 100, 150, 220 e 320.

Vantagens e Benefícios

- Protege contra desgaste interno e externo
- Ótima lubrificação
- Consumo de óleo reduzido
- Permanência do filme lubrificante
- Reduz o custo e consumo de energia.

Compatibilidade

As seguintes vedações, tintas e plásticos são recomendados para uso em contato com lubrificantes sintéticos **Anderol®**. Materiais não recomendados também são mostrados. Para mais informações sobre outros materiais, consulte nosso "Guia de Compatibilidade".

RECOMENDADOS:

Viton, teflon, borracha nitrílica com alto teor de ACN, pintura epóxi, resinas alquídicas resistentes à óleo, nylon, delrin, celcon, PBT.

NÃO RECOMENDADOS:

Neoprene, borracha SBR, borracha nitrílica com baixo teor de ACN, pintura acrílica, laca, poliestireno, PVC, ABS.



Anderol® 2150 HTCL

Lubrificantes industriais Anderol® para correntes

Aplicação

Recomendado para ser usado em ambientes e condições extremas, incluindo:

- Cargas pesadas, pulsantes e altas velocidades
- Areia, poeira, ácidos e umidade
- Altas temperaturas.

Anderol® 2150 HTCL pode ser aplicada por meio de:

- Escova
- Manualmente
- Banho de óleo
- Sistema pressurizado.

Nominal Operating Range up to 250 °C.

Aprovações

- Sacmi Imola

Technical data*

PROPERTY	METHOD	ANDEROL 2150 HTCL
ISO VG	ASTM D-2422	150
Appearance @ 20°C	visual	Clear Yellow Liquid
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D-445	142.0
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D-445	17.6
Viscosity Index	ASTM D-2270	137
Density @ 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0.921
Total Acid Number, mg KOH/g	ASTM D-664	0.3
Flash Point, °C	ASTM D-92	265
Pour Point, °C	ASTM D-97	-40

*The analytical data are guide values.



Anderol® 2150 HTCL

Lubrificantes industriais Anderol® para correntes

Consulte a ficha de dados de segurança (FISPQ) para obter informações adicionais sobre o manuseio do **Anderol® 2150 HTCL**.

Para registros, certificados e aprovações, consulte anderol.com

® = marca registrada.

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Estas informações e nosso aconselhamento técnico — seja verbal, por escrito ou por meio de testes — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são fornecidos de boa-fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, e isso também se aplica quando direitos de propriedade de terceiros estão envolvidos. Nosso aconselhamento não o isenta da obrigação de verificar as informações fornecidas atualmente — especialmente aquelas contidas em nossos dados de segurança e fichas técnicas — e de testar nossos produtos quanto à sua adequação aos processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e processamento de nossos produtos e dos produtos fabricados por você com base em nosso aconselhamento técnico estão além do nosso controle e, portanto, são de sua inteira responsabilidade. Nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual de nossas Condições Gerais de Venda e Entrega.

©2021LANXESS e o logotipo LANXESS são marcas comerciais da LANXESS Deutschland GmbH ou de suas afiliadas. Todas as marcas são registradas em muitos países do mundo.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

